

品質試験報告書

2023 年 8 月 17 日

株式会社ユータック

殿

ご提出の試料に対する試験結果は下記の通りです

BOKEN 一般財団法人 ボーケン品質評価機構
大阪生活用品試験センター
大阪市港区築港1丁目6-24
TEL 06-6577-0124
FAX 06-6577-0126

品 名 : NALEXIBLE天然石シート

品 番 : No.5016

試験項目	試験方法	試験結果			
		試験温度 (℃)	変退色 (級)	寸法変化率(%) たて よこ	外観
1 耐熱性試験	JIS S 2029 準用 -20℃～90℃で10℃おきに試験実施。	-20	5	0.0 0.0	異常認めず
		-10	5	0.0 0.0	異常認めず
		0	5	0.0 0.0	異常認めず
		10	5	0.0 0.0	異常認めず
		20	5	0.0 0.0	異常認めず
		30	5	0.0 0.0	異常認めず
		40	5	0.0 0.0	異常認めず
		50	5	0.0 0.0	異常認めず
		60	5	0.0 0.0	異常認めず
		70	5	0.0 0.0	異常認めず
		80	5	0.0 0.0	異常認めず
		90	5	0.0 0.0	異常認めず

備考

- ・ 上記試験は依頼者指定による。

提出試料



処 理	発 行 担当者	田 中	発 行 責任者	
-----	------------	-----	------------	--

