



220002349162



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0690

检测报告

报告编号: WT2023B03A00518

委托单位: 耐博斯通(北京)科技有限公司

样品名称: 柔性石材

检测类别: 委托检测

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心



WT2023B03A00518



中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心
检测报告

报告编号: WT2023B03A00518

第 1 页 共 2 页

样品名称	柔性石材	检测类别	委托检测
委托单位	耐博斯通（北京）科技有限公司	商 标	nalexible
生产单位	耐博斯通（北京）科技有限公司	样品状态	满足检测要求
收样日期	2023 年 05 月 06 日	样品数量	15 张
生产日期 /批号	——	型号规格	1220mm×610mm 厚 2.5mm
检测依据	各检测项目检测依据详见 数据页。	检测日期	2023 年 05 月 10 -30 日
判定依据	GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》		
检测项目	燃烧性能		
检测结论	*经检测，送检样品燃烧性能的检测结果符合 GB 8624-2012 中平板状建筑材料 B₁（C-s2，d0，t0）级难燃材料（制品）的技术要求。检测结果见数据页。* 签发日期:2023年06月03日 (检测专用章) 		
附注：（此处空白）			

批 准: 宇建伟

审 核: 曾春燕

编 制: 万 旭

检测机构地址: 北京市朝阳区管庄东里 1 号 电话: 010-51167681 邮编: 100024

中国国检测试控股集团股份有限公司

国家建筑材料测试中心

检 测 报 告

报告编号: WT2023B03A00518

第 2 页 共 2 页

序号	检测项目		标准要求	检测结果	单项结论	检测依据
1	燃烧性能 B ₁ (C-s2, d0, t0) 级	燃烧增长速率指数 (FIGRA _{0.4MJ})	≤250W/s	223W/s	符合	GB/T 20284-2006
		600s 内总热释放量 (THR _{600s})	≤15MJ	5MJ	符合	
		火焰横向蔓延	未到达试样长翼边缘	未到达试样长翼边缘	符合	
		60s 内焰尖高度	Fs≤150mm	Fs<150mm	符合	GB/T 8626-2007
		60s 内燃烧滴落物引燃滤纸现象	无引燃滤纸现象	无引燃滤纸现象	符合	
		烟气生成速率指数 (SMOGRA)	≤180m ² /s ²	66m ² /s ²	符合	GB/T 20284-2006
		600s 内总产烟量 (TSP _{600s})	≤200m ²	156m ²	符合	
		燃烧滴落物/微粒	600s 内无燃烧滴落物/微粒	600s 内无燃烧滴落物/微粒	符合	
产烟毒性		达到 ZA ₁ 级	ZA ₁ 级	符合	GB/T 20285-2006	
试样安装说明		1、试样按 GB/T 20284-2006 第 5.2.2 b) 条规定进行安装; 2、试样安装用背板为厚 12mm、密度 800kg/m ³ 的硅酸钙板; 尺寸 1500mm×1000mm、1500mm×570mm; 3、试样受火面为装饰面。				
备注: 1、检测地点: 管庄; 2、本试验的结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关, 不能将其作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。						

—————本报告结束—————

检测机构地址: 北京市朝阳区管庄东里 1 号 电话: 010-51167681 邮编: 100024

国检集团简介

中国国检测试控股集团股份有限公司（中文简称国检集团，英文简称 CTC，股票代码 603060）经过近七十年的不懈努力与执着追求，发展成为国内建筑材料和建设工程领域极具规模、综合性、第三方检验认证服务机构。作为 A 股首家“中国”字头、集检验认证为一体的上市公司，分支机构遍布全国，且下辖三十余个国家级及行业级检验检测实验室，可为建材生产企业、建设工程、装饰装修工程、铁路及轨道交通工程、市政工程、电力工程、工业窑炉、可再生资源、新能源、居家生活等各类客户提供关于质量、安全、环保、绿色、节能等综合性解决方案。

中国国检测试控股集团股份有限公司始终以“科技创新”驱动企业发展，秉承“公正为本、服务社会”的核心理念，为客户的品牌价值提升、为行业的可持续性发展保驾护航，为“质量兴国”“一带一路”国家倡议的实现贡献力量！

更多详情见公司官网：<http://www.ctc.ac.cn/>