



試験結果報告書

株式会社 ユータック 殿

一般財団法人 日本塗料検査協会 西支部
 支部長 佃 洋一
 〒573-0164 大阪府枚方市長尾谷町1丁目20番3



依頼No. 215134

報告日：2022年 7 月 4 日

支部長

担当者



品 名	NALEXIBLE ノーマルタイプ / UNクリアコート塗布品	試料受付日	2021年 4 月 7 日
	NALEXIBLE サンドストーンタイプ マーブルタイプ / UNクリアコート塗布品	試料採取日	— 年 — 月 — 日
	NALEXIBLE マーブルタイプ / UNクリアコート塗布品	試料採取場所	提 出
製造者	株式会社 ユータック	試料数量	試験片 各1枚

1. 試験項目及び試験方法

試験項目：屋外暴露試験

試験方法：JIS K 5600-7-6:2002 屋外暴露耐候性 に準ずる。

試験片：各1枚（各試験片寸法：150mm×70mm×2mm）

暴露場所：一般財団法人 日本ウエザリングテストセンター 銚子暴露試験場
千葉県銚子市新町1034-1番地

暴露期間：2021年 5月17日から12か月

評価項目：膨れ、割れ、はがれ

2. 試験結果

試験結果を表1に示す。

表1 試験結果

試験項目	試験結果
NALEXIBLE ノーマルタイプ / UNクリアコート塗布品	異常を認めない
NALEXIBLE サンドストーンタイプ マーブルタイプ / UNクリアコート塗布品	異常を認めない
NALEXIBLE マーブルタイプ / UNクリアコート塗布品	異常を認めない
NALEXIBLE コンクリートタイプ / UNアイバリア塗布品	異常を認めない

以下余白