

試験報告書様式 1-1 (3)

全3頁の1頁

試験報告書第22-0432号

試験報告書

依頼者名 株式会社ユータック
所在地 岡山県備前市畠田237-4

試験料名称 天然石シート
商品名 NALEXIBLE天然石シート
品番 ノーマルタイプ

試験項目及び試験方法 試験結果シートに記載

主な試験設備及び試験条件 試験結果シートに記載

試験日 試験結果シートに記載

試験報告書全頁数 3 枚

試験を行った事業所 岐阜県多治見市笠原町3986-91

一般財団法人全国タイル検査・技術協会 岐阜試験所

貴依頼に基づき実施した試験の結果は、別添試験結果シートに記載したとおりであることを報告致します。

2022年8月22日

JNLA 登録試験事業者 (登録番号 060229JP)

岐阜県多治見市笠原町3986-91

一般財団法人全国タイル検査・技術協会

専務理事 日比野 臣時

当財団試験所は、産業標準化法に基づく試験事業者登録制度 (JNLA) により登録されています。

JNLA登録試験事業者 (登録番号: 060229JP)

この報告書は、依頼者より提供された試料を用いて試験を行い、得られた試験結果を記載するものです。

この報告書は、当財団の事前の了承なしに、報告書の一部のみを複製して用いることを禁じます。



試験報告書様式 1-2 (3)

全3頁の2頁

試験報告書第 22-0432号

試料の概要

次の試験の概要の情報は、依頼者から提供された情報を記載しています。

名 称	天然石シート
商 品 名	NALEXIBLE天然石シート
品 番	ノーマルタイプ
製 品 寸 法	製作寸法 W610/1220×D1220/2440/3050×1~5mm
供給された試料の寸法	200×200×1~5mm
数 量	5
サンプリング方法	依頼者によるサンプリング
試 料 受 領 日	2022年7月25日

以下余白

試験結果様式 04-21

全3頁の3頁

試験報告書第22-0432号

試験結果シート

品名 NALEXIBLE天然石シート

品番 ノーマルタイプ

製作寸法 W610/1220×D1220/2440/3050×1~5mm

試験項目 吸水率測定

試験方法 規格名称 セラミックタイル試験方法

-第3部：吸水率、見掛け気孔率及びかさ密度の測定方法

規格番号 JIS A 1509-3:2014 (真空法)

試験数 n=5

試料寸法 200×200×1~5mm

試験日 2022年8月3日~2022年8月4日

試料No.	乾燥時の質量 (g)	吸水時の質量 (g)	吸水率 (%)
1	82.08	82.98	1.10
2	83.90	84.75	1.01
3	80.47	81.41	1.17
4	106.12	107.27	1.08
5	73.02	74.07	1.44

以下余白