

試験報告書様式 1-1 (3)

全3頁の1頁

試験報告書第22-0433号

試験報告書

依頼者名 株式会社ユータック

所在地 岡山県備前市畠田237-4

試験料名称 天然石シート

商品名 NALEXIBLE天然石シート

品番 ノーマルタイプ

試験項目及び試験方法 試験結果シートに記載

主な試験設備及び試験条件 試験結果シートに記載

試験日 試験結果シートに記載

試験報告書全页数 3枚

試験を行った事業所 岐阜県多治見市笠原町3986-91

一般財団法人全国タイル検査・技術協会 岐阜試験所

貴依頼に基づき実施した試験の結果は、別添試験結果シートに記載したとおりであることを報告致します。

2022年8月22日

JNLA 登録試験事業者 (登録番号 060229JP)

岐阜県多治見市笠原町3986-91

一般財団法人全国タイル検査・技術協会

専務理事 日比野 臣時

当財団試験所は、産業標準化法に基づく試験事業者登録制度 (JNLA) により登録されています。

JNLA登録試験事業者 (登録番号: 060229JP)

この報告書は、依頼者より提供された試料を用いて試験を行い、得られた試験結果を記載するものです。

この報告書は、当財団の事前の了承なしに、報告書の一部のみを複製して用いることを禁じます。

試験報告書様式 1-2 (3)

全3頁の2頁

試験報告書第22-0433号

試料の概要

次の試験の概要の情報は、依頼者から提供された情報を記載しています。

名 称	天然石シート
商 品 名	NALEXIBLE天然石シート
品 番	ノーマルタイプ
製 品 寸 法	製作寸法 W610/1220×D1220/2440/3050×1~5mm
供給された試料の寸法	100×100×1~5mm
数 量	5
サンプリング方法	依頼者によるサンプリング
試 料 受 領 日	2022年7月25日

以下余白

試験結果様式 06-20-2

全 3 頁の 3 頁

試験報告書第22-0433号

試験結果シート

品名 NALEXIBLE天然石シート

品番 ノーマルタイプ

製作寸法 W610/1220×D1220/2440/3050×1~5mm

試驗項目 耐素地摩耗性試驗

試験方法 規格名称 セラミックタイル試験方法

一第5部：床タイルの耐素地摩耗性試験方法

規格番号 JIS A 1509-5 : 2020

試験数 $n = 5$

試料寸法 100×100×1～5mm

試 験 日 2022年8月22日

試料No.	摩耗体積 (mm ³)
1	127
2	144
3	179
4	175
5	166

以下余自