

試験報告書様式 1-1 (3)

全3頁の1頁

試験報告書第22-0434号

試験報告書

依頼者名 株式会社ユータック

所在地 岡山県備前市昌田237-4

試験料名 天然石シート

商品名 NALEXIBLE天然石シート

品番 ノーマルタイプ

試験項目及び試験方法 試験結果シートに記載

主な試験設備及び試験条件 試験結果シートに記載

試験日 試験結果シートに記載

試験報告書全頁数 3枚

試験を行った事業所 岐阜県多治見市笠原町3986-91

一般財団法人全国タイル検査・技術協会 岐阜試験所

貴依頼に基づき実施した試験の結果は、別添試験結果シートに記載したとおりであることを報告致します。

2022年8月22日

JNLA 登録試験事業者 (登録番号 060229JP)

岐阜県多治見市笠原町3986-91

一般財団法人全国タイル検査・技術協会

専務理事 日比野 臣時

当財団試験所は、産業標準化法に基づく試験事業者登録制度 (JNLA) により登録されています。

JNLA登録試験事業者 (登録番号: 060229JP)

この報告書は、依頼者より提供された試料を用いて試験を行い、得られた試験結果を記載するものです。

この報告書は、当財団の事前の了承なしに、報告書の一部のみを複製して用いることを禁じます。



試験報告書様式 1-2 (3)

全3頁の2頁

試験報告書第 22-0434号

試料の概要

次の試験の概要の情報は、依頼者から提供された情報を記載しています。

名 称	天然石シート
商 品 名	NALEXIBLE天然石シート
品 番	ノーマルタイプ
製 品 寸 法	製作寸法 W610/1220×D1220/2440/3050×1~5mm
供給された試料の寸法	150×150×1~5mm
数 量	5
サンプリング方法	依頼者によるサンプリング
試 料 受 領 日	2022年7月25日

以下余白

試験結果様式 07-20

全3頁の3頁

試験報告書第22-0434号

試験結果シート

品名 NALEXIBLE天然石シート

品番 ノーマルタイプ

製作寸法 W610/1220×D1220/2440/3050×1~5mm

試験項目 耐熱衝撃性試験

試験方法 規格名称 セラミックタイル試験方法 ー第7部：耐熱衝撃性試験方法

規格番号 JIS A 1509-7：2014

試験数 n = 5

試験条件 清水の水温 試料投入前 20℃

試料投入後 20℃

試料の加熱温度 135℃

試料寸法 150×150×1~5mm

試験日 2022年8月19日

試料No.	目視観察結果
1	切れ、貫入などの損傷なし
2	切れ、貫入などの損傷なし
3	切れ、貫入などの損傷なし
4	切れ、貫入などの損傷なし
5	切れ、貫入などの損傷なし

以下余白