

試験報告書様式 1-1 (3)

全4頁の1頁

試験報告書第22-0437号

試験報告書

依頼者名 株式会社ユータック

所在地 岡山県備前市畠田237-4

試験料名称 天然石シート

商品名 NALEXIBLE天然石シート

品番 ノーマルタイプ

試験項目及び試験方法 試験結果シートに記載

主な試験設備及び試験条件 試験結果シートに記載

試験日 試験結果シートに記載

試験報告書全頁数 4 枚

試験を行った事業所 岐阜県多治見市笠原町3986-91

一般財団法人全国タイル検査・技術協会 岐阜試験所

貴依頼に基づき実施した試験の結果は、別添試験結果シートに記載したとおりであることを報告致します。

2022年8月22日

JNLA 登録試験事業者 (登録番号 060229JP)

岐阜県多治見市笠原町3986-91

一般財団法人全国タイル検査・技術協会

専務理事 日比野 臣時

当財団試験所は、産業標準化法に基づく試験事業者登録制度 (JNLA) により登録されています。

JNLA登録試験事業者 (登録番号: 060229JP)

この報告書は、依頼者より提供された試料を用いて試験を行い、得られた試験結果を記載するものです。

この報告書は、当財団の事前の了承なしに、報告書の一部のみを複製して用いることを禁じます。



試験報告書様式 1-2 (3)

全4頁の2頁

試験報告書第22-0437号

試料の概要

次の試験の概要の情報は、依頼者から提供された情報を記載しています。

名 称	天然石シート
商 品 名	NALEXIBLE天然石シート
品 番	ノーマルタイプ
製 品 寸 法	製作寸法 W610/1220×D1220/2440/3050×1~5mm

供給された試料の寸法 200×100×1~5mm

数 量 10

サンプリング方法 依頼者によるサンプリング

試 料 受 領 日 2022年7月25日

以下余白

試験結果様式 12-60-2

全4頁の3頁

試験報告書第22-0437号

試験結果シート

品名 NALEXIBLE天然石シート

品番 ノーマルタイプ

製作寸法 W610/1220×D1220/2440/3050×1~5mm

試験項目 耐滑り性試験 (C. S. R値)

試験方法 規格名称 セラミックタイル試験方法—第12部：耐滑り性試験方法

規格番号 JIS A 1509-12: 2020

試験数 n = 5

主な試験条件 滑り片の種類

ゴムシート 硬さA72~80 厚さ3~6mm

試料の表面状態

JIS Z 8901に規定する試験用粉体1の1種、7種と水道水とを、9:1:20の質量比で混合した懸濁液を約400 g/m²散布する。

測定時の環境温度: 23 °C

試料寸法 200×100×1~5mm

試料作成方法

試験日 2022年8月3日

試料No.	C. S. R
1	0.62
2	0.61
3	0.59
4	0.59
5	0.61

注 意

この試験結果は、上記の試験条件で行った結果を示すものであり、他の条件では結果が異なる場合があります。また、試料表面の状態(磨き面等)によっては、実際の歩行感覚と一致しない場合があります。

以下余白

試験結果様式 1.2-7.1-2

全4頁の4頁

試験報告書第22-0437号

試験結果シート

品名 NALEXIBLE天然石シート
 品番 ノーマルタイプ
 製作寸法 W610/1220×D1220/2440/3050×1~5mm
 試験項目 耐滑り性試験 (C. S. R・B)
 試験方法 規格名称 セラミックタイル試験方法—第12部：耐滑り性試験方法
 規格番号 JIS A 1509-12：2020
 試験数 n = 5
 主な試験条件 滑り片の種類
 ゴム製ノンスリップシート
 (硬度：A70~80 厚さ：平たん部分4.5mm 突起部分6~7mm 突起部分の形状φ7mm)
 試料の表面状態
 JIS Z 8901に規定する試験用粉体1の4種と水道水を、1:300の質量比で
 混合した懸濁液を約100g/m²散布する。
 測定時の環境温度： 23℃
 試料寸法 200×100×1~5mm
 試料作成方法 —
 試験日 2022年8月3日

試料No.	C. S. R・B
1	0.83
2	0.74
3	0.85
4	0.82
5	0.58

注 意

この試験結果は、上記の試験条件で行った結果を示すものであり、他の条件では結果が異なる場合があります。また、試料表面の状態(磨き面等)によっては、実際の歩行感覚と一致しない場合があります。

以下余白