

報 告 書

受付番号No. 329

依頼者 〒703-0631 岡山市東区東平島1218-1
株式会社 ユータック

物件名 NALEXIBLE STONE 大理石タイプ (厚み1.0~3.0mm)

試験項目 ホルムアルデヒド放散量試験

上記の物件について行いましたホルムアルデヒド放散量試験の結果は以下のとおりです。

ホルムアルデヒド放散量 0.1 mg/L

試験方法 ・ JIS A1460(建築用ボード類のホルムアルデヒド放散量の試験方法ーデシケーター法)に基づき、100mm角の試料8枚を容積約10Lのデシケーターに入れ、20℃で24時間静置後、300mlの蒸留水に吸収されたホルムアルデヒド濃度をアセチルアセトン吸光光度法により測定した。

備考 ・ 本報告書は建築基準法に基づく試験成績書ではありませんので、法的な性能評価については、指定された性能評価機関における試験結果が別途必要になります。

以下余白

平成29年12月20日

岡山県工業技術センター所長 産本弘之





報 告 書

受付番号No. 297

依頼者 〒703-0631 岡山市東区東平島1218-1
株式会社 ユータック

物件名 NALEXIBLE STONE 透光タイプ (厚み1.0～3.0mm)

試験項目 ホルムアルデヒド放散量試験

上記の物件について行いましたホルムアルデヒド放散量試験の結果は以下のとおりです。

ホルムアルデヒド放散量 0.1 mg/L未満


試験方法 ・ JIS A1460(建築用ボード類のホルムアルデヒド放散量の試験方法ーデシケーター法)に基づき、100mm角の試料8枚を容積約10Lのデシケータに入れ、20℃で24時間静置後、300mlの蒸留水に吸収されたホルムアルデヒド濃度をアセチルアセトン吸光光度法により測定した。

備考 ・ 本報告書は建築基準法に基づく試験成績書ではありませんので、法的な性能評価については、指定された性能評価機関における試験結果が別途必要になります。

以下余白

平成 29 年 12 月 7 日

岡山県工業技術センター所長 産本弘之



報 告 書

受付番号No. 298

依頼者 〒703-0631 岡山市東区東平島1218-1
株式会社 ユータック

物件名 NALEXIBLE STONE 普通タイプ (厚み1.0～3.0mm)

試験項目 ホルムアルデヒド放散量試験

上記の物件について行いましたホルムアルデヒド放散量試験の結果は以下のとおりです。

ホルムアルデヒド放散量 0.1 mg/L未満


試験方法 ・ JIS A1460(建築用ボード類のホルムアルデヒド放散量の試験方法ーデシケータ法)に基づき、100mm角の試料8枚を容積約10Lのデシケータに入れ、20℃で24時間静置後、300mlの蒸留水に吸収されたホルムアルデヒド濃度をアセチルアセトン吸光光度法により測定した。

備考 ・ 本報告書は建築基準法に基づく試験成績書ではありませんので、法的な性能評価については、指定された性能評価機関における試験結果が別途必要になります。

以下余白

平成 29 年 12 月 7 日

岡山県工業技術センター所長 産本弘之





報 告 書

受付番号No. 327

依頼者 〒703-0631 岡山市東区東平島1218-1
株式会社 ユータック

物件名 NALEXIBLE STONE コンクリートタイプ (厚み1.0～3.0mm)

試験項目 ホルムアルデヒド放散量試験

上記の物件について行いましたホルムアルデヒド放散量試験の結果は以下のとおりです。

ホルムアルデヒド放散量 0.2 mg/L

試験方法 ・ JIS A1460(建築用ボード類のホルムアルデヒド放散量の試験方法—デシケーター法)に基づき、100mm角の試料8枚を容積約10Lのデシケータに入れ、20℃で24時間静置後、300mlの蒸留水に吸収されたホルムアルデヒド濃度をアセチルアセトン吸光光度法により測定した。

備考 ・ 本報告書は建築基準法に基づく試験成績書ではありませんので、法的な性能評価については、指定された性能評価機関における試験結果が別途必要になります。

以下余白

平成 29 年 12 月 20

岡山県工業技術センター所長 産本弘之



報 告 書

受付番号No. 330

依頼者 〒703-0631 岡山市東区東平島1218-1
株式会社 ユータック

物件名 NALEXIBLE STONE ソフトタイプ (厚み0.5~1.0mm)

試験項目 ホルムアルデヒド放散量試験

上記の物件について行いましたホルムアルデヒド放散量試験の結果は以下のとおりです。

ホルムアルデヒド放散量 0.1 mg/L未満


試験方法 ・ JIS A1460 (建築用ボード類のホルムアルデヒド放散量の試験方法ーデシケーター法) に基づき、100mm角の試料8枚を容積約10Lのデシケーターに入れ、20℃で24時間静置後、300mlの蒸留水に吸収されたホルムアルデヒド濃度をアセチルアセトン吸光光度法により測定した。

備考 ・ 本報告書は建築基準法に基づく試験成績書ではありませんので、法的な性能評価については、指定された性能評価機関における試験結果が別途必要になります。

以下余白

平成 29 年 12 月 20

岡山県工業技術センター所長 産本弘之



報 告 書

受付番号No. 328

依頼者 〒703-0631 岡山市東区東平島1218-1
株式会社 ユータック

物件名 NALEXIBLE STONE 砂岩タイプ (厚み1.0～3.0mm)

試験項目 ホルムアルデヒド放散量試験

上記の物件について行いましたホルムアルデヒド放散量試験の結果は以下のとおりです。

ホルムアルデヒド放散量 0.1 mg/L


試験方法 ・ JIS A1460(建築用ボード類のホルムアルデヒド放散量の試験方法ーデシケーター法)に基づき、100mm角の試料8枚を容積約10Lのデシケーターに入れ、20℃で24時間静置後、300mlの蒸留水に吸収されたホルムアルデヒド濃度をアセチルアセトン吸光光度法により測定した。

備考 ・ 本報告書は建築基準法に基づく試験成績書ではありませんので、法的な性能評価については、指定された性能評価機関における試験結果が別途必要になります。

以下余白

平成 29 年 12 月 20

岡山県工業技術センター所長 産本弘之





報 告 書

受付番号No. 190

依頼者 〒703-0631 岡山市東区東平島1218-1
株式会社 ユータック

物件名 NALEXIBLE STONE 接着剤付タイプ (厚み2.0~4.0mm)

試験項目 ホルムアルデヒド放散量試験

上記の物件について行いましたホルムアルデヒド放散量試験の結果は以下のとおりです。

ホルムアルデヒド放散量 0.1 mg/L未満


試験方法 ・ JIS A1460(建築用ボード類のホルムアルデヒド放散量の試験方法ーデシケーター法)に基づき、100mm角の試料9枚を容積約10Lのデシケーターに入れ、20℃で24時間静置後、300mlの蒸留水に吸収されたホルムアルデヒド濃度をアセチルアセトン吸光光度法により測定した。

備考 ・ 本報告書は建築基準法に基づく試験成績書ではありませんので、法的な性能評価については、指定された性能評価機関における試験結果が別途必要になります。

以下余白

平成30年10月4日

岡山県工業技術センター所長 産本弘之





報 告 書

受付番号No. 191

依頼者 〒703-0631 岡山市東区東平島1218-1
株式会社 ユータック

物件名 NALEXIBLE STONE メタルタイプ (厚み1.0～3.0mm)

試験項目 ホルムアルデヒド放散量試験

上記の物件について行いましたホルムアルデヒド放散量試験の結果は以下のとおりです。

ホルムアルデヒド放散量 0.1 mg/L未満

試験方法 ・ JIS A1460(建築用ボード類のホルムアルデヒド放散量の試験方法ーデシケータ法)に基づき、100mm角の試料9枚を容積約10Lのデシケータに入れ、20℃で24時間静置後、300mlの蒸留水に吸収されたホルムアルデヒド濃度をアセチルアセトン吸光光度法により測定した。

備考 ・ 本報告書は建築基準法に基づく試験成績書ではありませんので、法的な性能評価については、指定された性能評価機関における試験結果が別途必要になります。

以下余白

平成 30 年 10 月 4 日

岡山県工業技術センター所長 産本弘之

